

# 3 IN 1

## ГРУНТ-ЕМАЛЬ ПО ІРЖІ АЛКІДНО-УРЕТАНОВА

ТУ У 24.3-30425524-011:2011



3 в 1 - перетворювач іржі,  
грунтовка, фінішна емаль



Стійка до складних  
погодних умов



Може наноситися  
прямо на іржу \*



### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисного фарбування виробів і конструкцій з чорних металів (залізо, сталь, чавун тощо) \* із залишками іржі та окалини, що міцно тримаються, а також дерев'яних та мінеральних поверхонь, всередині і зовні приміщення. Може наноситися на поверхні раніше покриті алкідними, алкідно-уретановими, поліуретановими, нітроцелюлозними та іншими матеріалами на основі органічних розчинників. Рекомендується для фарбування металевих дверей, воріт, гаражів, огорож, решіток, кованих виробів, радіаторів опалення, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, залізничного транспорту, трубопроводів, цистерн тощо.

### ВЛАСТИВОСТІ

Одночасно виконує функції перетворювача іржі, грунтовки та фінішного декоративного покриття, що дозволяє скоротити вартість і час проведення робіт. Пасивує поверхню металу, не допускаючи розвиток підплівкової корозії. Характеризується високою покривною здатністю і відмінною адгезією (зчеплення) до поверхні, що фарбується. Утворює міцну зносостійку захисну плівку, стійку до складних погодних умов та надійно захищаючи метал від корозії протягом тривалого часу.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,75 л, 2 л, 12 кг
Зовнішній вигляд	Напівглянцева: No 401-410, 412 Матова: No 411, 413
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач
Витрата на один шар	80-120 мл/м <sup>2</sup> в залежності від типу поверхні та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	На відлип - 6 годин, експлуатувати і наносити наступний шар можна через 12 годин, піддавати максимальному навантаженню через тиждень
Плівкоутворююче	Алкідно-уретанова смола
Розчинник	«Ролакс РК-005» або уайт-спірит
Гарантійний термін зберігання	18 місяців від дати виробництва

## СКЛАД

Алкідно-уретанова смола, інгібітор корозії, пігменти, розчинник, спеціальні допоміжні добавки.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «9», тип «SB», норма з 01.01.2024  $\leq$  500 г/л, фактичний вміст  $\leq$  500 г/л.

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, жирових, біологічних та інших забруднень. **\* Пухку та відшаровану іржу видалити відповідними інструментами!!!**  
Старі гладкі глянцеві покриття відшліфувати до матовості.  
Безпосередньо перед застосуванням емаль слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши до робочої в'язкості розчинником «Ролакс РК-005» (аналог уайт-спіриту). Роботи проводити при температурі (навколишнього середовища, емалі і поверхні що фарбується) від + 5°C до + 25°C та відносній вологості повітря не вище 80%.  
Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача. Для отримання повноцінного покриття рекомендується наносити не менше 2-х шарів емалі.  
Інструмент промити розчинником відразу після використання.  
Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі не вище 30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці.  
Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри.  
Під час роботи не палити!

**БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!**  
**БЕРЕГТИ ВІД ДІТЕЙ!**

