

HAMMER PAINT

ЕМАЛЬ МОЛОТКОВА
АЛКІДНО-УРЕТАНОВА

ТУ У 24.3-30425524-011:2011



СТОП ІРЖА – надійно захищає метал від корозії



Стійка до складних погодних умов



Швидко висихає 60 хвилин *



ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисного фарбування виробів і конструкцій з чорних металів (залізо, сталь, чавун тощо), а також дерев'яних та мінеральних поверхонь, всередині і зовні приміщення.

Може наноситися на міцну іржу і на поверхні, раніше покриті алкідними, алкідно-уретановими, поліуретановими, нітроцелюлозними та іншими матеріалами на основі органічних розчинників.

Рекомендується для декорування елементів художньої ковки, металевих дверей, воріт, ґрат, огорож, сходів, сейфів тощо.

ВЛАСТИВОСТІ

Одночасно виконує функції перетворювача іржі, ґрунтовки та фінішного декоративного покриття, що дозволяє скоротити вартість і час проведення робіт.

Характеризується високою покривною здатністю і відмінною адгезією, приховує нерівності та дефекти поверхні, швидко висихає.

Утворює міцну перламутрово-глянцеву захисну плівку з «молотковим ефектом», стійку до агресивного впливу навколишнього середовища та надійно захищаючу метал від корозії протягом тривалого часу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Фасування | 0,75 л, 2 л |
| Зовнішній вигляд | Перламутрово-глянцева з «молотковим ефектом» |
| Застосування | Для зовнішніх і внутрішніх робіт |
| Спосіб нанесення | Пензель, валик, фарборозпилювач |
| Витрата на один шар | 100-200 мл/м ² в залежності від типу поверхні, методу нанесення та температури під час застосування |
| Час висихання при температурі 20°C і вологості 60% | * На відлип – 60 хвилин, експлуатувати можна через 24 години. Увага!!! 2-й та всі наступні шари наносяться методом «мокрим по мокрому» з інтервалом в 10-20 хв. або не раніше ніж через 2 тижні! |
| Плівкоутворююче | Алкідно-уретанова смола |
| Розчинник | «Ролас РК-008» |
| Гарантійний термін зберігання | 18 місяців від дати виробництва |

СКЛАД

Алкідно-уретанова смола, силікон, алюмінієва паста, пігменти, розчинник, спеціальні допоміжні добавки.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «9», тип «SB», норма з 01.01.2024 \leq 500 г/л, фактичний вміст \leq 500 г/л.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, жирових, біологічних та інших забруднень. * **Пухку та відшаровану іржу видалити відповідними інструментами!**

Старі міцні покриття ретельно відшліфувати та перевірити на сумісність з емаллю за допомогою тестового фарбування. Безпосередньо перед застосуванням емаль слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши розчинником «Ролак РК-008», всі інші розчинники використовувати заборонено! Роботи проводити при температурі (навколишнього середовища, емалі і поверхні що фарбується) від + 5°C до + 25°C та вологості повітря не вище 80%. Періодично помішуючи, рівномірно нанести емаль на поверхню, пензлем, валиком або фарборозпилювачем, при цьому розмір малюнка буде залежати від товщини шару, що наноситься. Увага! З метою запобігання утворенню шагрені, другий і всі наступні шари наносяться методом «мокрый по мокрому» з інтервалом в 10 - 20 хвилин або не раніше ніж через 2 тижні! Ідеальний результат досягається при нанесенні 3-х шарів емалі методом розпилення, на повністю очищену і попередньо заґрунтовану горизонтальну поверхню. Інструмент промити розчинником відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі не вище 30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці. Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри. Під час роботи не палити!

БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!
БЕРЕГТИ ВІД ДІТЕЙ!

