

ПФ-266

ЕМАЛЬ ДЛЯ ПІДЛОГИ АЛКІДНА

ТУ У 24.3-30094213-002-2002



Не містить крейди, на основі мікро-мармuru



Стойка до стирання та впливу миючих засобів



Стойкий колір та глянець

601 ЗОЛТАВО-КОРИЧНЕВА

602 ЖОВТО-КОРИЧНЕВА

603 ЧЕРВОНО-КОРИЧНЕВА

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисного фарбування нових і ремонту старих дерев'яних підлог, а також для фарбування різноманітних металевих, мінеральних, дерев'яних і деревоподібних поверхонь, що піддаються високим експлуатаційним навантаженням, всередині приміщення.

ВЛАСТИВОСТІ

Не містить крейди, в якості наповнювача використовується мікронізований мармур. Поєднує високу зносостійкість, міцність і еластичність. Стойка до впливу води та миючих засобів. Має відмінну адгезію, стійкий колір та глянець. Легко наноситься, рівномірно розподіляючись по поверхні.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,9 кг, 2,8 кг, 12 кг, 20 кг, 50 кг
Зовнішній вигляд	Глянцева
Застосування	Для внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач
Витрата на один шар	80-100 г/м ² в залежності від типу поверхні та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	На відлип - 12 годин, наступний шар можна наносити через 24 години
Плівкоутворююче	Алкідна смола
Розчинник	«Ролас РК-005» або уайт-спірит
Гарантійний термін зберігання	18 місяців від дати виробництва

СКЛАД

Алкідна смола, пігменти, мікронізований мармур, розчинник, спеціальні добавки.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «9», тип «SB», норма з 01.01.2024 \leq 500 г/л, фактичний вміст \leq 500 г/л.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Поверхня що фарбується повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирних, біологічних та інших забруднень. Металеві елементи рекомендується попередньо покрити антикорозійною ґрунтовкою. Безпосередньо перед застосуванням емаль слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши розчинником «Ролакс РК-005» (аналог уайт-спіриту). Роботи проводити в добре провітрюваному приміщенні при температурі (навколишнього середовища, емалі і поверхні що фарбується) від +5°C до +25°C та відносній вологості повітря не вище 80%. Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача. Для отримання повноцінного покриття рекомендовано наносити не менше 2-х шарів емалі. Інструмент промити розчинником відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі не вище 30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці. Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри. Під час роботи не палити!

БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!
БЕРЕГТИ ВІД ДІТЕЙ!

