

ПОРОЗАПОВНЮВАЧ

ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
НА СМОЛАХ «PLIOLITE»

ТУ У 24.3-30425524-009:2009



Захищає деревину від комах, плісняви, синяви та гнилі



Покращує адгезію та сприяє рівномірному нанесенню наступних покриттів



Швидко висихає 60 хвилин



ПРИЗНАЧЕННЯ

Для попереднього ґрунтування дерев'яних і деревоподібних поверхонь, перед нанесенням різноманітних лакофарбових матеріалів, всередині та зовні приміщення. Рекомендується для обробки деревини експлуатованої в умовах нестабільної вологості. Може використовуватися в якості самостійного деревозахисного покриття.

ВЛАСТИВОСТІ

Консервує в деревині дубильні речовини, що в поєднанні з біоцидом створює подвійний захист від комах, плісняви, синяви та гнилі. Регулює вологість деревини, що дозволяє запобігти її деформації в результаті зміни вологості навколишнього середовища. Заповнює пори і мікротріщини, вирівнює поглинаючу здатність поверхні, сприяє зниженню витрати та рівномірному нанесенню наступних матеріалів. Покращує адгезію (зчеплення з поверхнею) і значно подовжує термін служби, як самого комплексного покриття, так і деревини в цілому. Легко наноситься і шліфується, не змінює колір і фактуру поверхні, швидко висихає.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,8 л, 2,5 л
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач
Витрата на один шар	50-120 мл/м ² в залежності від методу нанесення, породи та якості обробки деревини (пиляна, стругана тощо).
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	60 хвилин
Плівкоутворююче	Акрилова смола «Pliolite»
Розчинник	«Ролакс РК-007»
Гарантійний термін зберігання	18 місяців від дати виробництва

СКЛАД

Акрилова смола «PLIOLITE» (Франція) в суміші ароматичних вуглеводнів з додаванням пластифікатора, біоциду та спеціальних допоміжних добавок.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «8», тип «SB», норма з 01.01.2024 \leq 750 г/л, фактичний вміст \leq 750 г/л.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, жирових, біологічних та інших забруднень. Безпосередньо перед застосуванням порозаповнювач слід ретельно перемішати (засіб готовий до застосування без додавання розчинника). Роботи проводити при температурі від +5°C до +25°C і вологості не вище 80%. Наносити за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача. Сильно вбираючі поверхні обробити в 2-3 шари з проміжною сушкою. Для отримання гладкого комплексного покриття, оброблену порозаповнювачем деревину, перед нанесенням наступних матеріалів, відшліфувати дрібним наждачним папером та знепилити. Інструмент промити розчинником відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі не вище 25°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці. Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри. Під час роботи не палити!

БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!
БЕРЕГТИ ВІД ДІТЕЙ!

