SPEC. PRIMER

СПЕЦГРУНТ ЕКСТРА-АДГЕЗІЙНИЙ

ТУ У 20.3-30425524-013:2017

- Знижує витрату фінішних матеріалів
- Значно покращує адгезію та подовжує термін служби комплексного покриття
- Може наноситися прямо на іржу *

ЕКСПРЕС ВИСИХАННЯ

30 хвилин **

СІРИЙ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для підготовки до фінішного фарбування поверхонь зі слабкою адгезією (оцинковані вироби, кольорові метали та їх сплави, нержавіюча сталь, порошкові покриття, пластик, кахель, скло тощо), а також чорних металів (сталь, чавун), дерев'яних та мінеральних основ, всередині і зовні приміщення.

*** Допускається нанесення на міцну іржу.** Може застосовуватися самостійно в якості тимчасового декоративно-захисного покриття. Рекомендується для ґрунтування нових та ремонту старих конструкцій з фарбованого та нефарбованого оцинкованого профільованого листа, металевих і пластикових елементів водостічної системи, металевих дахів, дверей, воріт, гаражів, грат, кованих виробів, радіаторів опалення, а також промислового обладнання, сільгосптехніки, залізничного транспорту, трубопроводів, цистерн тощо.

ВЛАСТИВОСТІ

Сумісний з усіма типами лакофарбових покриттів, швидко висихає, добре шліфується, знижує витрату фінішних матеріалів та забезпечує їх міцне зчеплення з поверхнею, що фарбується. Пасивує поверхню металу, не допускаючи розвиток підплівкової корозії. Подовжує термін служби комплексного покриття, підвищує його атмосферостійкість та антикорозійні властивості.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 кг, 2,8 кг
Зовнішній вигляд	Матовий
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач
Витрата на один шар	100-150 г/м^2 в залежності від типу поверхні та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	** На відлип - 30 хвилин, покривати матеріалами на основі води, уайт-спіриту та розчинника «РК-005» можна через годину, матеріалами на основі більш активних розчинників - через 3 дні
Плівкоутворююче	Модифікована алкідна смола спеціального призначення
Розчинник	«Ролакс РК-006» або сольвент
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виробництва

СКЛАД

Модифікована алкідна смола спеціального призначення, інгібітор корозії, наповнювачі, пігменти, розчинник, допоміжні добавки.
Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «9», тип «SB», норма з 01.01.2024 ≤ 500 г/л, фактичний вміст ≤ 500 г/л.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, жирових, біологічних та інших забруднень. *** Пухку та відшаровану іржу видалити відповідними інструментами!** Гладкі глянцеві поверхні відшліфувати до матовості. Новий оцинкований дах рекомендується ґрунтувати не раніше, ніж через одну зиму після його установки. Безпосередньо перед застосуванням ґрунтовку слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши до робочої в'язкості розчинником «Ролакс РК-006» (аналог сольвенту), всі інші розчинники використовувати заборонено! Роботи проводити при температурі (навколишнього середовища, ґрунтовки і оброблюваної поверхні) від +5°C до +25°C та відносній вологості повітря не вище 80%. Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача. Для отримання повноцінного покриття достатньо 1-го шару, у виняткових випадках, при експлуатації поверхні в особливо агресивному середовищі, нанести 2-й шар з проміжною сушкою не менше години. Інструмент промити розчинником відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі не вище 30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці.
Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри.
Під час роботи не палити!

БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!
БЕРЕГТИ ВІД ДІТЕЙ!