

LAZUR

ЛАЗУР ДЛЯ ДЕРЕВИНИ АЛКІДНА

ТУ У 24.3-30425524-004:2005



Глибоко просочує та підкреслює текстуру деревини



UV Filter - захищає деревину від руйнівної дії УФ променів



Захищає від комах, плісняви, синяви та гнилі



ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисного лакування різноманітних дерев'яних та деревоподібних поверхонь, всередині і зовні приміщення.

ВЛАСТИВОСТІ

Імітує цінні породи деревини і одночасно виконує функції ґрунтовки, антисептика та декоративного лаку. Глибоко просочує та надійно захищає деревину від руйнуючої дії навколишнього середовища (ультрафіолетове випромінювання, опади, температурні коливання та інші). Запобігає руйнуванню деревини комахами, цвілью та грибками. Володіє відмінною адгезією, стійким кольором і гляncем, не розтріскується з часом і не перешкоджає «диханню» поверхні.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,75 л, 2,5 л
Зовнішній вигляд	Глянцева
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач
Витрата на один шар	75-120 мл/м ² в залежності від породи деревини та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	На відлип - 10 годин, нанесення наступного шару та шліфування можна проводити через 24 години
Плівкоутворююче	Алкідна смола
Розчинник	«Ролакс РК-005» або уайт-спірит
Гарантійний термін зберігання	18 місяців від дати виробництва

СКЛАД

Алкідна смола, пігменти, біоцид, розчинник, спеціальні добавки.
Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту,
Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця А, підкатегорія
5(е), тип SB, норма з 01.01.2024 ≤ 400 г/л, фактичний вміст ≤
400 г/л.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути гладкою, міцною, сухою і чистою, без пилу, жирових, біологічних та інших забруднень. Безпосередньо перед застосуванням лазур слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши розчинником «Ролакс РК-005» (аналог уайт-спіриту). Роботи проводити в добре провітрюваному приміщенні при температурі від +5°C до +25°C та вологості не вище 80%. Наносити рівномірним тонким шаром уздовж деревних волокон за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача. Для отримання повноцінного покриття рекомендується наносити не менше 2-х шарів лазури з міжшаровим шліфуванням на нову або повністю очищену від старих покриттів поверхню. Увага! Кінцевий відтінок залежить від природного кольору деревини, методу нанесення та кількості шарів. Інструмент промити розчинником відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі не вище 30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці.
Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри.
Під час роботи не палити!

БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!
БЕРЕГТИ ВІД ДІТЕЙ!

