



eskaro

Життя повне фарб

Akzent Room

Матова інтер'єрна фарба



- ✓ Має високу покривність
- ✓ Містить віск
- ✓ Вищий 1 клас миття і зносостійкості
- ✓ Екомаркування ЄС



RYL



Опис

Властивості

Матова акрилова водорозріджувана фарба для приміщень із помірною вологістю.

- ✓ Висока покривність досягається завдяки сучасній технології заміщення пігменту двоокису титану (виробництво двоокису титану пов'язане зі значним обсягом викидів шкідливих речовин у довкілля).
- ✓ Легко наноситься без розбризкування й патьоків, добре розрівнюється.
- ✓ Вищий 1 клас миття (за EN 13000).
- ✓ Містить віск, який підвищує брудо- і водовідштовхувальні властивості і сприяє легкому видаленню забруднень.
- ✓ Містить спеціальні тверді наповнювачі на основі природного алюмосилікату, які підвищують механічні властивості покриття.
- ✓ Майже без запаху.
- ✓ Має відмінні характеристики для використання в інтер'єрі: мінімальну концентрацію шкідливих речовин, зменшений вміст летких органічних сполук (ЛОС).
- ✓ Вміст ЛОС у продукті відповідає гранично допустимому для підгрупи а -30 г/л, максимальний вміст ЛОС у продукті < 10 г/л.
- ✓ Номер EU Ecolabel: EE/044/001. Екомаркування підтверджує, що цей продукт має найдоброзичливіші властивості для довкілля та мінімальну концентрацію шкідливих речовин, зменшено вміст летких органічних сполук (ЛОС). Додаткова інформація про Екомаркування ЄС: <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>

Бліск:

- матова (приблизно 5) за EN 13300.
група 5 за RYL 2012.

Зносостійкість:

- 1 клас за EN 13 300 (ISO 11998).
- 38 група мальярних правил за RYL 2012

Призначення	Фарбування стель і стін у більшості житлових і канторських приміщеннях (дитячі, ігрові кімнати, приміщення в дитячих установах, кабінети, бібліотеки, вітальні, спальні, офіси, під'їзди тощо).
Типи поверхонь під фарбування	Нові або раніше пофарбовані латексними, алкідними або олійними фарбами поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, цегляні, зашпакльовані, поштукатурені поверхні, а також поверхні, обклеєні скловолокнистими шпалерами та іншими рулонними оздоблювальними матеріалами. Для внутрішніх робіт.
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13300 – стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і стель всередині приміщень. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 – методики вимірювань параметрів блиску і зносостійкості. ✓ RYЛ – кодекс практичного будівництва, поширений на території ЄС; описує ЛФМ, використовуючи загальноприйняті стандарти, для дотримання належної якості в будівництві ✓ ЛОС (леткі органічні сполуки) - вміст відповідно до Директиви Європейського Союзу 2004/42 / СЕ. ✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю навколошнього середовища, охорони здоров'я та безпеки праці, відповідно до стандарту ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 та OHSAS 18001: 2007. ✓ Ecolabel (Екомаркування ЄС) – знак екологічної якості ЄС, присвоюється товарам, що надають мінімальний вплив на навколошнє середовище протягом всього їх життєвого циклу - від видобутку сировини до виробництва, від використання до утилізації; свідчить про безпеку продукції та уважне ставлення виробника до питань охорони природи. Додаткова інформація на сайті: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні перед фарбуванням	Офарблювана поверхні має бути ретельно очищена від неміцного і відшарованого матеріалу, бруду, жиру й пилу. Поверхні, раніше пофарбовані емалевою або олійною фарбою, обробити наждачним папером до матовості, пил ретельно видалити. Сильно забруднені або жирні поверхні промити 3-5% розчином соди, потім обполоснути водою та висушити. Нерівності, тріщини й вибійни зашпаклювати відповідною акриловою шпаклівкою. Нерівномірно вираючі або пористі поверхні загрунтувати акриловою ґрунтовкою Aquastop Expert або Aquastop Professional. За потреби використовувати засіб проти цвілі Biotol або Biotol Spray і антицивілеву акрилову ґрунтовку Aquastop Bio. Для зменшення витрати фарби Akzent Room рекомендуємо використовувати в якості першого (ґрунтувального) шару фарбу Akzent Sky. Просимо дотримуватися технічних інструкцій щодо застосування всієї вищепереліченої продукції.
Нанесення	<p>Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Тоновану фарбу бажано змішати в одній ємності. Наносити у 2 шари валиком або розпилювачем за температури від 10 °C до 25 °C і відносної вологості менше ніж 80%. Для нанесення першого шару або фарбування розпилювачем фарбу розбавити водою до робочої в'язкості до 5% за об'ємом. Якщо фарбувальні роботи проводяться за несприятливих умов (протяги, використання нагрівальних приладів, висока температура або низька вологість повітря), рекомендуємо використовувати засіб для уповільнення висихання фарби TIME+. Під час фарбування намагатися зберігати «мокрий край», не допускаючи швидкого висихання фарби.</p> <p>Використання бази TR: базу TR (безбарвну) фарби використовувати тільки в затонованому (за системою Eskarocolor) вигляді. Затоновану фарбу TR бази не розбавляти. Перед нанесенням бази TR поверхню пофарбувати в 1 шар фарбою Akzent Room база А (біла), (а для сухих приміщень фарбою Akzent Sky), яка затонована в більш світливий відтінок кольору фінішного покриття. Затоновану базу TR фарби наносити не менше ніж у 2 шари. Кількість шарів залежить від кольору. Так, для насичених червоних, помаранчевих, жовтих, салатових кольорів може знадобитися нанесення до 4-х шарів. Не рекомендується наносити фарбу бази TR за допомогою пензля, так як можуть залишатися смуги від пензля, які після висихання можуть мати більш темний відтінок.</p>
Догляд за пофарбованою поверхнею	Остаточну зносостійкість покриття набуває через 3-4 тижні - протягом цього часу експлуатувати поверхню обережно, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість. За потреби поверхню можна піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після нанесення. Через 4 тижні для очищення рекомендуємо використовувати воду, нейтральні й середньої лужності мийні засоби (pH до 9). Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки й щітки. Сильне тертя може зробити поверхню глянсовою. Для очищення використовуйте м'які губки й ганчірки. Після вологого прибирання поверхню витерти насуcho. Для видалення цвілі використовуйте Biotol і Biotol Spray.
Колір	Біла (база А) и безбарвна (база TR).
Тонування	Машинне тонування за системою Eskarocolor (бази А та TR).
Витрата на один шар	7-10 м ² /л в залежності від контрастності, однорідності й пористості поверхні. Мінімізуйте даремну витрату фарби, розрахувавши попередньо необхідну кількість, для цього використовуйте онлайн-калькулятор http://eskaro.ee/ru/products/calc/ .
Розріджувач	Вода.
Час висихання	Для нанесення другого шару – 2-2,5 години за +20 °C і відносної вологості повітря 80%. Покриття набирає зносостійкість приблизно через 3-4 тижні.
Робочі інструменти	Валик, безповітряний розпилювач. Для нанесення безповітряним розпиленням використовувати діаметр сопла 0,017–021".
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	Акриловий співполімер, опалесцентний полімер, діоксид титану, наповнювачі, віск, функціональні добавки, біоцид, вода.

Інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в щільно закритій упаковці за температури від +5 °C до +30 °C. Берегти від холоду і прямих сонячних променів. Розкриту упаковку намагатися використовувати якомога швидше.
Запобіжні заходи	Згідно з Регламентом щодо класифікації, маркування та пакування хімічних речовин і сумішей №1272/2008, ця продукція не класифікується як небезпечна. Містить 2-Метил-(2Н)-ізотіазол-3-он, 2-Метил-5-хлор-(2Н)-ізотіазол-3-он із 2-метил-(2Н)-ізотіазол-3-оном. Може спричинити алергічну реакцію. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Для розпилення використовувати спецодяг, респіратор і захист очей, працювати у вентильованому приміщенні. Для очищення забрудненої фарбою поверхні і предметів використовувати воду. Уникати необґрутованого ризику.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Віднесіть невикористану фарбу для переробки або подальшого використання в пункт збору відходів або передайте особам, що здійснюють операції у сфері поводження з відходами. Подальше використання фарби ефективно мінізує вплив на навколишнє середовище, що проявляється під час використання продукції. Сухі залишки фарби можна утилізувати як звичайний відход. Чисту, суху упаковку віднести в пункт збору й повторного використання упаковки. Інформацію про пункти збору та осіб, які здійснюють операції у сфері поводження з відходами, дають місцеві органи влади або інфопортал http://www.kuhuvia.ee у разі великих обсягів зв'яжіться з Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Щільність	1,35 кг/л.
Об'єм	0,9 л – 2,7 л – 9 л
<p>Наведена інформація про продукт заснована на результататах лабораторних досліджень та практичному досвіді застосування продукту в залежності від місця й умов його використання. Як виробник, ми гарантуємо якість продукту й надаємо найкращі рекомендації щодо його правильного використання. Як виробник, ми не можемо контролювати умови та обставини транспортування, зберігання й використання нашого продукту, а також численні фактори, які впливають на його експлуатацію. Тому ми не несемо відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій із застосування та транспортування продукту або порушенням термінів і умов його зберігання, а також у разі використання продукту не за призначенням. Виробник залишає за собою право змінювати інформацію про продукт в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами: http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts або http://eskaro.ua/ru/kontakty_rus/</p>	
Редакція Технічного опису №01 від 10.10.2018.	