



Styropor Strong

Універсальний клей для виробів зі стиропору

- ✓ Для фасадного декору
- ✓ Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- ✓ Спінений полістирол (пінопласт)
- ✓ Спінений поліуретан
- ✓ Корка



Опис	
Властивості	Універсальний клей для приклеювання на фасад, стелі і стіни виробів зі стиропору. ✓ Готовий до застосування водорозріджуваний акриловий клей. ✓ Вологостійкий та морозостійкий. ✓ Паропронікний та негорючий. ✓ Високов'язкий, не стікає з вертикальної поверхні. ✓ Безусадковий завдяки високому наповненню. ✓ Має хорошу початкову склеювальну здатність. ✓ Фіксація виробів відбувається до схоплювання клею, що дає змогу коригувати і вирівнювати положення виробів, які приклеюються. ✓ Немає необхідності додатково притискати виріб до поверхні й утримувати його для фіксації. ✓ Забезпечує високу міцність склеювання матеріалів (адгезію). ✓ Білий колір клею маскує стики та шви виробів зі стиропору білого кольору, які приклеєні. ✓ Висохлий клей легко шліфувати і фарбувати. ✓ Термостійкість у затверділому стані: від -20°C до +60°C. ✓ Без запаху. ✓ Для зовнішніх та внутрішніх робіт.
Призначення	Для приклеювання на фасадах декоративних елементів із полістиролу та поліуретану, мінеральної та базальтової вати. Для приклеювання в приміщеннях із нормальною та підвищеною вологістю на стелі і стіни виробів зі: стиропору – спіненого полістиролу (пінопласту) високої щільності, спіненого поліуретану, корки на вбираючу або пофарбовану поверхню.
Вироби для приклеювання	Декоративні плити, панелі, бордюри, фризи, стельові плінтуси (галтелі), розети (розетки), пілястри, термічні та акустичні ізоляційні матеріали з полістиролу та поліуретану. Клей не призначений для приклеювання дзеркал, РЕ, РР, тефлону, матеріалів із бітуму та пластмаси.
Типи поверхонь для приклеювання	Шпакльовані, пофарбовані, бетон, гіпсокартон, деревина, ДВП, ДСП тощо.
Стандарти якості	
Технічні характеристики	

Підготовка поверхні	Поверхня має бути міцною, сухою, рівною, очищеною від пилу, крейдяної побілки, неміцних матеріалів та матеріалів, що відшаровуються. Забруднені й жирні поверхні промити 3–5% розчином питної соди, змити водою й висушити. Тріщини і нерівності зашпаклювати. Пористі поверхні та поверхні, що порošать, заґрунтувати водно-дисперсійною проникною зміцнювальною ґрунтовкою ТМ Eskaro, ТМ Aura, ТМ Condor. Поверхні, пофарбовані алкідними та водно-дисперсійними фарбами, відшліфувати до шорсткості, видалити пил.
Застосування	Для наклеювання елементів декору та інших виробів необхідно керуватися інструкцією їх виробника. Під час монтажу клей наносять або на поверхню, до якої приклеюють декоративний елемент, або на сам декоративний елемент. Клей наносять зигзагом або невеликими частими точками. Після нанесення клею відразу притиснути декоративний елемент до основи. Надлишки клею відразу видалити. Час коригування — до 10 хвилин. У разі необхідності (наприклад, якщо декоративний елемент дуже важкий) потрібно його додатково зафіксувати до схоплювання клею або до його повного висихання. Температура повітря, основи, елемента декору та клею повинна бути однаковою від +10°C до +30°C, відносна вологість повітря не вище 85%. Максимальна міцність склеювання досягається за умови, що одна з поверхонь пориста (вбирає клей).
Колір	Білий.
Витрата	10–12 погонних метрів клею, якщо діаметр смуги 5–6 мм. Витрата клею залежить від нерівності поверхні та маси елемента декору. Чим більше маса елемента декору — тим більше витрата клею.
Час висихання	Повне висихання відбувається впродовж 48 годин за умов температури +20°C і відносної вологості повітря 65%. У разі зменшення температури повітря час висихання відповідно збільшується. Максимальна міцність шва досягається після повного висихання. Фарбувати водно-дисперсійними фарбами елементи декору можна після висихання клею.
Робочі інструменти	Монтажний пістолет для герметика, за необхідності — шпатель.
Очищення інструментів	Водою — до повного затвердіння клею. Механічно — після затвердіння клею.
Склад	Дисперсія акрилових полімерів, спеціальні наповнювачі, функціональні добавки, вода.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати.
Гарантійний термін зберігання	2 роки.
Умови зберігання	Зберігати та транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від +5°C до +25°C. Не піддавати заморожуванню. Берегти від впливу вологи, нагрівальних приладів та прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. EUN208 Містить суміш (3:1): 5-хлор-2-метил-2Н ізотіазолін-3-он [nr 247-500-7] і 2-метил-2Н ізотіазолін-3-он [nr 220-239-6]. Може спричинити алергічні реакції. EUN210. У разі проковтування негайно звернутись за медичною допомогою та показати цю упаковку або етикетку. В разі попадання в очі або на шкіру промити водою. Уникати попадання в навколишнє середовище.
Утилізація	Тару і висушлий клей утилізувати як побутові відходи.
Тара	Картридж — 0,3 кг
Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.	
Редакція Технічного опису №02 від 09.01.2024.	