Akkim GmbH Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy - Istanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.hercul.com.ua

MAX - ВСЕСЕЗОННА ПОЛІУРЕТАНОВА МОНТАЖНА ПІНА

1 - ОПИС

MAX - однокомпонентна поліуретанова ручна монтажна піна зі зменшеним вторинним розширенням та максимальним первинним вихідом. Забезпечує до 100% більший вихід порівняно з іншими ручними пінами



2 - ВЛАСТИВОСТІ

- Максимальний вихід: до 100% більше піни
- Низьке розширення: не розпирає дверні та віконні рами
- Високотехнологічний клапан сприяє збільшенню піноутворення
- Покращена адгезія, що необхідно на вертикальних поверхнях
- Всесезонна: спеціальна формула дозволяє використовувати при низьких температурах
- Забезпечує ефективну тепло-та звукоізоляцію
- Не містить пропеллентних газів, що руйнують озоновий шар

3 - СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Монтаж і герметизація віконних рам та дверних коробок
- Герметизація поверхонь, де потрібне невелике розширення
- Заповнення западин, отворів та швів
- Ізоляція інженерних систем
- Заповнення тріщин у стінах та інших конструкціях.

4 - ВИКОРИСТАННЯ

Температура застосування від -5 °C до +30 °C (при мінусовій температурі попередньо нагріти балон до кімнатної температури). Оптимальна температура, при якій досягаються найкращі властивості + 20 °C. Перед використанням ретельно струсіть балон. Встановіть адаптер на клапан. Утримуючи балон догори дном, плавно натисніть на курок адаптера. Вихід піни регулюйте силою натискання. Зволоження поверхонь поліпшить адгезію піни. Під час роботи завжди тримайте балон догори дном. Надлишки свіжої піни можна видалити очищувачем Foam Cleaner. Затверділа піна може бути видалена лише механічно.

5 - УПАКОВКА

Артикул	Об'єм, вага	Упаковка, шт
MAX (аерозольний балон)	850мл/1000г	12

6 - ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців при зберіганні в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C.

7 - ОБМЕЖЕННЯ

- Зберігання при температурі вище +30 ° C і нижче -10 ° C скорочує термін зберігання
- Зберігати і транспортувати в вертикальному положенні
- Перед застосуванням слід витримати при кімнатній температурі не менше 12 годин
- Затверділа піна буде знебарвлюватися при впливі ультрафіолетового випромінювання
- Пофарбуйте або нанесіть на піну інше покриття для досягнення найкращих результатів при зовнішньому застосуванні.
- Низькі температури знижують вихід з балона і час затвердіння.

8 - БЕЗПЕКА

Містить дифенілметан-4,4-діїзоцианат. Шкідливий при вдиханні парів. Дратує очі, дихальні шляхи і шкіру. Використовуйте відповідний захисний одяг і рукавички. Використовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. Балон під тиском. Берегти від попадання прямого сонячного світла і від впливу температур вище 50 ° C. Не розкривати, не проколювати і не спалювати після використання. Тримати подалі від джерел вогню, не курити. Зберігати в недоступному для дітей місці.

9 - ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: Поліуретановий преполімер	
Система затвердіння	: Під впливом вологості повітря	
Питома вага	: 17±3 кг/м^3	(ASTM D 1622)
Час до втрати клейкості (при товщині 1 см)	: 7±2 хв	(ASTM C 1620)
Час зрізання (при товщині 1 см)	: 25-30 хв	(ASTM C 1620)
Час затвердіння	: 24 години	
Колір піни	: світло жовтий	
Вихід	: 60-65 л	(ASTM C 1536)
Клас вогнестійкості	: B3	(DIN 4102-1)
Об'ємне розширення	: до 30%	
Теплопровідність	: 0,036 Вт/м.к (при +20°C)	(DIN 52612)
Міцність на стискання	: 0,03 Мпа	(DIN 53421)
Абсорбція вологи	: макс 1% об'єма	(DIN 53428)
Термостійкість	: від -60°Сдо +100°C	
Температура застосування	: від -10°C до +30°C	

Результати досліджень були отримані шляхом випробувань в оптимальних умовах навколишнього середовища.