



IDEAL лак для паркету глянсовий або напівматовий

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для лакування паркетних та інших дерев'яних підлог з невисокими або середніми експлуатаційними навантаженнями, а також різних дерев'яних предметів.

ВЛАСТИВОСТІ

- Лак однокомпонентний
- Легке нанесення
- Стійкість до навантажень та впливу хімікатів
- Легкий догляд за покриттям

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
СКЛАД	Алкідно – уретанова зв'язувальна речовина, спеціальні добавки, розчинник
БЛИСК	глянсовий, напівматовий
ЩІЛЬНІСТЬ	0,9 г/мл
МІЖШАРОВИЙ ІНТЕРВАЛ	6 – 16 г залежно від умов
РОЗВЕДЕННЯ	Без розведення
EU VOC КАТЕГОРІЯ І МЕЖІ	II A (i), 500 г/л (2010); наш продукт містить макс. 500 г/л
РОЗФАСОВКА	0,75 л і 2,5 л, 10 л
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	Термін придатності вказаний на упаковці і дійсний за умов зберігання у сухому приміщенні (+5°C до +35°C) у оригінально закритій заводській тарі.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ				
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Розведення, %	В'язкість, DIN 4мм, с	Диаметр сопла,	Тиск,
пензлик, валик	/	75		
РОБОЧІ УМОВИ	температура лаку, повітря і основи від +15 до +25°C, відн. вологість повітря = 50 - 70%.			
ЧАС СУШКИ (Т=+20 °С, відн. вологість повітря = 65 %)	Покриття сухе «від пилу» через 1 год., міжшаровий інтервал = 6 - 16 год., лакове покриття готове до експлуатації через 1 тиждень. Зниження температури та підвищення відносної вологості повітря подовжують час сушки.			
ВИТРАТА	Теоретична витрата на одношарове покриття: 10 - 12 м ² /л Практична витрата залежить від ступеня обробки, породи деревини і способу нанесення.			
ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ	TESSAROL розріджувач			

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нова дерев'яна поверхня

Вологість деревини = 8-10 %. Поверхня шліфується механічним шляхом і має бути сухою і чистою, без слідів мастил, інших забруднень. Поверхня циклюється сумішшю лаку і деревного пилу за допомогою шпателя. Міжшарове шліфування виконується вручну наждачним папером 150-180.

Ремонт старого паркетного покриття.

Старе лакове покриття повністю видалити. Міжшарове шліфування виконується вручну наждачним папером 150-180.

ПІДГОТОВКА ЛАКУ

Перед початком фарбувальних робіт лак ретельно перемішати.

СИСТЕМА ЛФП

ТИП ОСНОВИ	ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ
Паркет, дощатий настил, необроблена деревина	Сухий паркет шліфується механічним шляхом та очищується	3x IDEAL лак для паркету глянсовий або напівматовий
Старе покриття	Повністю видалити	3x IDEAL лак для паркету глянсовий або напівматовий

ПРИМІТКИ І ОСОБЛИВОСТІ

- Колір натуральної деревини змінюється під впливом світла, незалежно від лаку.
- Вплив лаку на колір паркету з тропічних і невідомих порід деревини слід перевірити на невеликій ділянці.
- Для отримання декоративного дефекту можна попередньо обробити деревину лазуррю BORITEX CLASSIC бажаного кольору.
- Через 2 тижні після лакування паркет очистити тканинною серветкою і неагресивним чистячим засобом, розставити меблі, килими покласти через 3-4 тижні.



- Термін служби покриття подовжується, якщо воно періодично змазується спеціальною емульсією з воском або іншим подібним засобом по догляду за паркетом.
- Щоб запобігти пошкодженню покриття, ніжки меблів обов'язково захистити тканиною або гумою.